



DENIS OIL[®]
Additives & Lubricants

TECHNOLOGY FROM USA

DNS INDUGEAR EP

DẦU BÁNH RĂNG CÔNG NGHIỆP

Giới thiệu chung:

DNS INDUGEAR EP là loại dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao, có chứa phụ gia Lưu huỳnh - Phốt Pho, tăng cường khả năng chịu cực áp, ổn định nhiệt và chống oxy hóa cao. Tiêu chuẩn: U.S.STEEL 224, ANSI/AGMA 9005-D94 (EP), AGMA 225.01 EP.

Thông số kỹ thuật:

Chỉ tiêu	Phương pháp đo	EP 100	EP 150	EP 220	EP 320	EP 460	EP 680
Độ nhớt động học ở 40°C (cSt)	ASTM D445	97 - 105	148 - 155	218 - 225	318 - 325	458 - 465	678 - 685
Độ nhớt động học ở 100°C (cSt)	ASTM D445	11,5	14,9	19,7	23,7	29,8	38
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở COC, °C	ASTM D92	Min 220	Min 220	Min 220	Min 220	Min 220	Min 220
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 95	Min 95	Min 95	Min 95	Min 95	Min 95
Tỉ trọng ở 15 °C	ASTM D12185	891	897	899	903	905	907
Nhiệt độ đông đặc, °C	ASTM D97	-15	-12	-10	-8	-8	-10

Ghi chú: Trong quá trình sản xuất, các chỉ tiêu có thể khác biệt và nằm trong giới hạn cho phép.

Ưu điểm kỹ thuật:

* Đặc biệt hạn chế hiện tượng oxy hóa và tạo cặn, tạo bọt, khả năng tách nước tốt, khuynh hướng tạo bọt thấp, bảo vệ bề mặt kim loại chống lại hiện tượng gỉ và ăn mòn, chịu áp lực cao, làm giảm tác động của tải trọng va đập trong bộ truyền bánh răng.

Sử dụng:

* Bôi trơn các ổ trượt và ổ lăn, bộ truyền bánh răng chịu tải trọng va đập. Phù hợp với các hệ thống bôi trơn tuần hoàn, đặc biệt là các cấp độ nhớt thấp.
* Thích hợp với các bộ truyền động bánh răng công nghiệp chịu tải trọng cao.

Bao bì

* Phuy sắt 200 Lit
* Xô thiếc 18 Lit - Can nhựa 18 Lit

Bảo quản

* Bảo quản trong nhà kho có mái che
* Tránh ánh nắng và tránh tiếp xúc với nơi có lửa. Bảo quản ở nhiệt độ không quá 60 °C.

